

产品概要

雅拓莱免洗无卤焊膏

产品名称

#265 -无卤焊膏

产品编号

EMCO#265HF

在此宣传册里的信息和声明均是可信的，但我公司不承担任何担保和陈述上的责任。为确保这里的任何信息和产品对各自目的的适用性，用户需要做出充分的认证和测试来测定。没有任何针对特别目的的适合性可以担保。所运用所有产品特性都是象征性的，不可以作为规格使用

DOC CATEGORY: 3

PF – EMCO#265HF – 04122014 – REV.B – Chinese – Page 1 of 3



. China . Malaysia . Singapore

产品描述

雅拓莱的 EMCO#265HF-315P 免洗无卤焊膏是使用松香为基础的焊膏，它拥有宽广的印刷操作范围和特别长的停歇时间和可印刷期。

产品外观

雅拓莱的 EMCO#265HF 焊膏呈现为黄棕色的均匀的焊膏。

EMCO#265HF 焊膏特性

物理性质与可靠性数据	规格	测试方法	结果
助焊剂类型	-	-	无卤免洗
类型	参考 J-STD-004	-	ROLO
颜色/外观	-	-	黄棕色膏状
气味	-	-	温和
卤化物含量 (%) (氯化物和溴化物)	Max 0.0%	JIS Z 3197, Method 8.1.4.2.1	0.00%
腐蚀试验	合格	J-STD-004, IPC-TM-650, Method 2.6.15	合格
表面绝缘阻抗(典型的), 168 小时(Ω)	Min $1 \times 10^8 \Omega$	J-STD-004, IPC-TM-650, Method 2.6.3.3	$\geq 1 \times 10^9 \Omega$
扩展率 (%)	Min 65 % 无铅焊锡 (JIS 3283:2006)	JIS Z 3197, Method 8.3.1.1	$\geq 75 \%$

在此宣传册里的信息和声明均是可信的，但我公司不承担任何担保和陈述上的责任。为确保这里的任何信息和产品对各自目的的适用性，用户需要做出充分的认证和测试来测定。没有任何针对特别目的的适合性可以担保。所运用所有产品特性都是象征性的，不可以作为规格使用

包装

每罐焊膏重约 100 克，应严格密封。标贴上应附有产品编号、净重和产品批号等相关信息。焊膏罐应置于泡沫盒内，且包装在硬纸盒里，每盒重量约为 10 公斤。

贮存和保质期

请存放在 3-10°C 以下。锡膏有效期限自生产日期开始六个月内。锡膏使用之前，需要回温大约 4 小时后才能使用。在把锡膏放到模板前，可用匙搅拌锡膏为 1-2 分钟或锡膏搅拌机为 30-60 秒。

出货

出货同时附上分析证明书。

材料安全数据单

产品的 MSDS/ SDS 可向销售部索取。

在此宣传册里的信息和声明均是可信的，但我公司不承担任何担保和陈述上的责任。为确保这里的任何信息和产品对各自目的的适用性，用户需要做出充分的认证和测试来测定。没有任何针对特别目的的适合性可以担保。所运用所有产品特性都是象征性的，不可以作为规格使用